

VATNSVARI 40

VATNSVARI 40 er vatnsfæla, vatnstær lausn af mónósílani, sem smýgur afar vel inn í öll gljúp, steinrík byggingarefni.

VATNSVARI 40 binst steininum órjúfanlegum efnatengjum og gerir hann þannig mjög varanlega vatnsfælin, án þess að hafa áhrif á rakaf lutning í loftkenndu ástandi og truflar því ekki rakaskipti steinsins við umhverfið.

Þá er sprautað þvert yfir lóðrétta fleti með 20-30 cm millibili. Gjarnan er byrjað neðst og haldið upp til að fylgjast betur með framgangi verksins. Einnig má nota pensil eða rúllu. Gæta skal þess að tilskilið magn fari á flötinn.

Varúðarflokkur:

1 - 2.

Hreinsun áhalda:

Með MÍNERALTERPENTÍNU.

Þurrktími:

Nokkrar mínútur.

Yfirmálun:

Eftir 1-2 daga; ef undirlagið er mjög blautt er lengri tími ráðlegur.

Eðlismassi:

Um 0,86 g/ml, við (25°C).

Virkt efni:

Um 40% af massa.

Efnisnotkun:

Um 0,20 l/m² í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

Hitastig við áburð:

Flöturinn skal vera vel yfir daggarmörk-um lofti.

VATNSVARI 40 reynist sérlega vel við að hefta vatnsupptöku um háráðasprungur. Mála má yfir VATNSVARA-borinn flöt með öllum hefðbundnum málningar-gerðum Málningar hf.

Áburður:

Flöturinn skal vera hreinn og þurr áður en hann er baðaður úr **VATNSVARA 40**. Best er að nota við það sprautu með lágum þrýstingi sem gefur jafna bunu.



VATNSVARI 40 er ætlaður á múr, steinsteypu og önnur steinrík byggingarefni til að koma í veg fyrir vatnsupptöku slíkra flata.