

BERNOLIN KLARLACK

Bernolin Klarlack er einþátta sellulósa-lakk.

Bernolin Klarlack er til alhliða nota.

Bernolin Klarlack er fljótþornandi lakk sem má pólera.



Bernolin Klarlack er fljótþornandi lakk sem má pólera.

Lökkun:

Bernolin Klarlack er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309. Flæðiseigja skal vera 30-40 sek fyrir loftsprautu, 30-40 sek fyrir háþrýstisprautu og 85-95 sek fyrir lakkteppavél.

Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðloðun við næstu umferð.

Hörðunartími:

Loftþornun við 20°C 4 - 8 klst.
Hröðuð þornun við 70°C 30 - 60 mín.
Hitastig má ekki vera yfir 30°C við stöflun. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Þykkt (flæðiseigja):

90-100 sek. (DIN 4 við 23°C).

Eðlismassi:

0,95 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Þurrefni:

Um 27% af massa.

Efnisnotkun:

70 - 150 g/m².

Gljái:

Um 90. Skv. Gardner 60°.

Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.

Beckers

