

# BERNYL FACETT

**Bernyl Facett** er glært, einþátta, sýruhert lakk, sem gefur góða fyllingu.

**Bernyl Facett** er til alhliða nota.

**Bernyl Facett** er mjög hraðþornandi og er létt í slípun. Bernyl Facett er auðvelt að sprauta á lóðrétta fleti.



Bernyl Facett er mjög hraðþornandi og er létt í slípun. Bernyl Facett er auðvelt að sprauta á lóðrétta fleti.

## Lökkun:

**Bernyl Facett** er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél.

Einnig er hægt að beita dýfingu. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

## Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309. Flæðiseigja skal vera 20-25 sek fyrir loftsprautu, 20-25 sek fyrir háþrýstisprautu, 25-30 sek fyrir lakkteppavél og 13 - 15 sek fyrir dýfingu.

## Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 309.

## Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðloðun við næstu umferð.

## Hörðunartími:

Slípiþurrt við 20°C 30-60 mín, við 50°C 20-30 mín og við 70°C 10-20 mín. Staflþurrt við 20°C 4-6 klst, við 50°C 2-3 klst og við 70°C 1-2 klst. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

## Þykkt (flæðiseigja):

45- 55 sek. (DIN 4 við 20°C).

## Eðlismassi:

0,93 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

## Þurrefni:

Um 32 % af massa.

## Efnisnotkun:

80 - 100 g/m<sup>2</sup> þegar Bernyl Facett er notað sem grunnur og 90 - 110 g/m<sup>2</sup> þegar **Bernyl Facett** er notað sem yfir-lakk.

## Gljái:

Um 18 eða 25. Skv. Gardner 60°.

## Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

## Geymsluþol:

Um 6 mánuðir í óátekinni umbúð.

# Beckers

