

CARE GLOBAL 80 DH 311

Care Global er hyljandi, tvíþátta, sýruhart lakk, sem gefur góða fyllingu.

Care Global er mjög hraðþornandi og er létt í slípun. Lakkið myndar rispuðolna og áferðarfallaga filmu.

Care Global gefur lítið formaldehyd frá sér hvort heldur er við lökkun eða hörðun. UPPFYLLIR E1 KRÖFUR.



Care Global hentar vel á húsgögn og innréttingar.

Care Global er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkteppavél. Mikilvægt er að efnis-áburður sé jafn og í samræmi við fyrir-skrifaða efnisnotkun.

Herðir:

Í **Care Global** skal blanda Bernyl Herði 309, 12,0% í rúmmáli.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 309. Flæðiseigja skal vera 17-25 sek fyrir loftsprautu, 35-40 sek fyrir háþrýstisprautu og 40-60 sek fyrir lakkteppavél.

Notatími:

1 til 2 dagar eftir íblöndun herðis.

Hreinsun áhalda:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

Annað:

Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal flötinn sama dag og hann er lakk-aður til að tryggja bestu mögulegu við-loðun. Mikilvægt er að hræra vel saman fyrir notkun og eftir blöndun við herði og þynni.

Þurrktími:

Loftþornun við 20°C, 16-20 klst.
Hröðuð þornun við 35-40°C, 1-2 klst.
Hitastig má ekki vera yfir 30°C við stöflun. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 150-160 sek. (DIN 4 við 20°C).

Eðlismassi:

1,24 g/ml (25°C). Skv. SIS staðli.

Þurrefni:

Um 68% af massa.

Beckers



Efnisnotkun:

100 - 150 g/m².

Gljái:

Um 80. Skv. Gardner 60°.

Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Geymsluþol:

Um 12 mánuðir í óátekinni umbúð.