

LITAMIX

Litamix er hyljandi, tvíþátta, sýruhert lakk, sem gefur mjög góða fyllingu.

Litamix myndar rispupólna og áferðar-fallega filmu. Litamix gefur lítið formaldehyð frá sér heldur er við lökkun eða hörðun. UPPFYLLIR E1 KRÖFUR.



Litamix hentar vel á húsgögn og innréttingar. Auðvelt er að ná miklum fjölda lita með litablöndunarkerfi.

Litamix er best að bera á flötinn með loftsprautu, háþrýstisprautu eða lakkeppavél. Mikilvægt er að efnisáburður sé jafn og í samræmi við fyrirskrifaða efnisnotkun.

Herðir:

Í **Litamix** skal blanda Bernyl Herði 309, 13 % í rúmmáli.

Þynnir:

Fyrir sprautun skal þynna lakkið með Bernylþynni 31. Flæðiseigja skal vera 20-30 sek fyrir loftsprautu, 30-40 sek fyrir háþrýstisprautu og 40-60 sek fyrir lakkeppavél.

Hreinsun áhald:

Með Bernylþynni 31 eða 309.

Þurrktími:

Loftþornun við 20°C, 6-8 klst.
Hröðuð þornun við 35-40°C, 1-2 klst.

Yfirlökkun:

Slípun skal framkvæma sama dag og yfirlökkun til að tryggja góða viðloðun.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 140 sek. (DIN 4 við 20°C).

Eðlismassi:

Um 1,09-1,28 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 70% af massa.

Efnisnotkun:

Um 0,12 l/m² í umferð, (1 lítri á hverja 8 fermetra). Ekki tekið tillit til rýrnunar við sprautun.

Gljái:

Um 35, skv. Gardner 60°.

Hitastig við notkun:

Bæði lakkið, flötur og loft verða að vera yfir 18°C.

Beckers

