

SE-LETT

Se-Lett er endurskinsmálning.

Litur: Órans
Purrefni (% af rúmmáli): 56 ± 2
Blossamark: 40°C
Áferð: Matt
Sveigjupól: Gott



Notast til að gera ýmsa fleti sýnilegri, svo sem á flugvöllum, farartækjum og skipum.

Efnisnotkun:

Filmþykkt í umferð míkron

	Þurr	Blaut
Möguleg:	30 - 50	55 - 90
Dæmigerð:	40	70

Reiknuð þekja m²/l

Möguleg: 19 - 11,2

Dæmigerð: 14,0

Undirbúningur flatar:

Yfirborð flatar verður að vera hreint og þurr, óhreinindi skal hreinsa með viðeigandi hreinsiefni og þvo með ferskvatni.

Áhöld: Loftsprauta, háþrýstisprauta, pensill eða rúlla.

Blöndun herðis: Einþátta (án herðis).

Þynnir / Hreinsun áhald: Terpentína, (Jotun Þynnir Nr. 2)

Háþrýstisprauta, leiðbeiningar :

Þrýstingur við spíss: 15 MPa (150 Bar, 2100 psi.)

Spíss: 0,015" -- 0,021" (0,38 -- 0,53 mm)

Sprautugeisli: 40 -- 80°

Sigti: Athugið að sigti séu hrein.

Flöturinn sem mála á, skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins. Hita- og rakastig skal mæla í nánd við flötinn sem mála á.

Þurrktími er metinn samkvæmt BS 3900 hluta C2 og BS 3900 hluta C3. Þurrktími er almennt háður hreyfingu loftsins, hitastigi, filmþykkt og fjölda málningarumferða.

Tölurnar miðast við:

- Góða loftræstingu (utanhúss eða eðlilega lofthreyfingu).
- Ráðlagða filmþykkt.
- Eina umferð á óvirkt undirlag.

Hitastig undirlags	5°C	10°C	23°C	40°C
Snertþurr¹	5 klst.	3 klst.	2 klst.	1 klst.
gegnumþurr²	24 klst.	14 klst.	7 klst.	3 klst.

Líta verður á tölurnar hér að ofan sem leiðbeinandi. Raunverulegur yfir-málunartími getur verið lengri eða skemmri, háður málningunni sem fyrir er, filmþykkt, málningarkerfinu sem var valið, fjölda umferða, loftræstingu, hitastigi, kröfum um meðhöndlun hlutanna, styrk filmunnar á fyrstu stigum o.fl.

