

UMFERÐARMÁLNING 21 A 61

UMFERÐARMÁLNING er mjög fljóttþornandi málning bundin með stýrenbúta-díen.

UMFERÐARMÁLNING er framleidd gul og hvít.

Áferð: Slétt, mött.



Einkum ætluð til veg-
merkinga á malbik,
ólumöl og steinsteypu.

Málun:

Með sprautu, pensli eða rúllu.

Varúðarflokkur:

3 - 1.

Pynnir:

FJÖLÞYNNIR, ef þörf krefur.

Hreinsun áhald:

FJÖLÞYNNIR.

Þurrktími:

Við 18°C : um 3 til 4 mín. við 0,1 l/m².

Við 10°C : um 5 til 6 mín. við 0,1 l/m².

Við 5°C : um 7 til 8 mín. við 0,1 l/m².

Hula:

Fullkomin á svart-hvitt spjald við 300 µm blautfilmþykkt.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 7-10 poise (25°C, Brookfield HA 5/100).

Um 3-5 poise (25°C, 104 sek-1 ICI C. & P.).

Eðlismassi:

Um 1,49 g/ml við 25°C.

Þurrefni:

Um 75% af massa eða um 50% af rúm-máli (reiknað), svoltíð breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 0,40 l/m² í umferð, samsvarar um 200 µm meðalþurrfilmþykkt.

Yfiraksturttími:

Minna enn 15 mín. við 0,4 l/m² og 18°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru við-miðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/i 600 g/l (2007)/500 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 460 g/l.

