

SOLVALITT HITAÐOLIN MÁLNING

SOVALITT er einþátta eðlisþornandi sílikon akrýl málning. Hún er hitaþolin upp að 600°C og virkar sem grunnur, millilag og lokaumferð. Nýtist á stál, galvaniserað stál, ryðfrítt stál og ál sem hefur fengið viðeigandi undirbúning.

Litur: Samkvæmt litakorti (leitið upplýsinga um hitaþol lita).



SOLVALITT nýtist á stál, galvaniserað stál, ryðfrítt stál og ál sem hefur fengið viðeigandi undirbúning.

Purrefni: (% af rúmmáli): 43 ± 2
Blossamark: 26°C

Eðlismassi: 1,3 kg/l.

Áferð:

Mött
SOVALITT er hitaþolin málning ætluð á stál og ál. Hana má nota á einangraða og óeinangraða fleti.

Undirbúningur:

Flöturinn sem mála á, skal vera þurr og laus við ryð, ryk, olíu, feiti og önnur óhreinindi. Vandaður undirbúningur eykur endingu.

Svart stál: Sa 2 ½;

Ryðfrítt strál: Sa 2 ½;

Ál: Mattað með sandpappír;

Galvaniserað stál: Mattað með sandpappír.

Efnismeðferð:

Fyrir notkun skal hræra vel upp í dósinni. Mála má með pensli, rúllu eða háþrýstisprautu.

„Airless“ málningar sprautun:

Þjöppuhlutfall (lágmark): 32:1.

Þrýstingur við spíss (lágmark): 100 bör.

Spíssa stærð (tommur/1000): 15-17.

Síustærð (mesh): 70

Þynnir og hreinsun áhalda:

FJÖLÞYNNIR

Þurrktími:

Hitastig	5°C	10°C	23°C	35°C	23°C
Snertipurr	1 klst	45 mín	30 mín	15 mín	3,5 klst
Tilb. til gangs	4 klst	3 klst	2 klst	90 mín	4 klst
Yfirm. lág.	8 klst	5 klst	4 klst	3 klst	2 klst

Efnisnotkun:

Þurr filma 20 - 30 µm
Blaut filma 50 - 70 µm
Þekja 21 - 14 m²/l

Hitastig við áburð:

Hitastig flatar skal vera -5 til 40°C og 3°C yfir daggarmörkum lofts.

VOC-efni:

Þessi vara inniheldur að hámarki 483 g/l.

Athugasemdir:

• Notist aðeins við vel loftræstar aðstæður.

• Geymið í lokuðum umbúðum á þurrum og svölum stað.

