

TRÖPPUMÁLNING

TRÖPPUMÁLNING er mött terpentínuþynnt hraðþornandi sements- og akrýlmálning.

Áferð:
Slétt, mött.

Málun:
Með rúllu, pensli, eða sprautu.

Varúðarflokkur:
2 - 1

Eðlismassi:
Um 1,34 g/ml (25°C).

Þurrefni:
Um 70% af massa eða um 46% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:
Um 0,15 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum.

Hitastig við málun:
-10°C til +30°C. Flöturinn skal vera minnst 3°C yfir daggarmörkum loftsins.

VOC-efni:
Skv. Reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/c 430 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 430 g/l.



TRÖPPUMÁLNING er einkum ætluð á útitröppur, handrið, svalagólf og ýmsa lárétta fleti utanhúss.

Þynnir og hreinsun áhald:
Mínalterpentína.

Þurrktími:
1 - 2 klst. við 20°C.

Yfirmálun:
Eftir 6 - 12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.