

STEINVARI STEINÞYKKNI

STEINÞYKKNI er einþátta, vatnspynnaleg akrýlmálning, sem myndar mjög teygjanlega filmu, jafnvel við lágt hitastig.

Þurrktími:

Um 4 klst. við 20°C. Þolir regn eftir 18 klst. við 15°C, breytilegt eftir rakastigi, hitastigi og vindhraða.

Yfirmálun:

Eftir um 12 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 300 Poise. (Brookfield HA 6/50, 25°C).

Gljái:

Um 7 (60°).

Eðlismassi:

Um 1,34 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 68% af massa eða um 56% af rúm máli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,60 l/m² í umferð, breytilegt eftir hrjúfleika flatar, málunaraðferð og aðstæðum. Samsvarar um 340 µm þurrfilmþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/c 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 30 g/l.



STEINÞYKKNI er einkum ætlað á vatnsbretti, ofan á vegg og fleiri slíka lárétta og lítið hallandi steinfleti, til að þétta gegn vatni og brúa fíngerðar sprungur.

Litur: Hvítt.

Áferð: Mött.

Málun:

Með pensli, rúllu eða háþrýstisprautu.

Varúðarflokkur:

00 - 1.

Þynnir og hreinsun áhald:

Vatn.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.