

# STEINVARI STEINTEX



**STEINTEX** er emúlsjónsmálning gerð úr ósápanlegu akrýlbíndiefni og lútarþolnum litar og fylliefnum.

**STEINTEX** hefur sérstaka eiginleika til að hleypa raka auðveldlega í gegnum sig.

**Varúðarflokkur:**

00 - 1.

**Þynnir og hreinsun áhald:**

Vatn.

**Þurrktími:**

30-60 mín. við 20°C.

**Yfirmálun:**

Eftir 6-12 klst.

**Þykkt (flæðiseigja):**

Um 55 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

**Eðlismassi:**

Um 1,42 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

**Þurrefni:**

55-60% af massa eða um 40% af rúm-máli (reiknað), breytilegt eftir lit.

**Efnisnotkun:**

Um 0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmubykkt.

**Lágmarks vinnsluhitastig:**

Um 5°C.

**VOC-efni:**

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/c 40 g/l (2010). Þessi vara innheldur að hámarki 40 g/l.



STEINTEX er einkum hönnuð fyrir múr og steinsteypa fleti, þar sem krafist er lútarþols, mikils veðrunarþols og rakagegnstreymis.

**Litir:**

**STEINTEX** er framleidd í nokkrum STAÐALLITUM en að auki er hægt að fá mikinn fjölda lita með litun á **STEINTEX** í stofnum.

**Áferð:**

Almött.

**Málun:**

Með pensli, rúllu eða sprautu. Einnig með háþrýstisprautu.

*Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.*