

# KJÖRVARI 14

**KJÖRVARI 14** er gagnsæ viðarvörn, gerð úr vatnsheldum alkýðólíum, öflugum fúa- og rotvarnarefnum og ljósheldum litarefnum.

**KJÖRVARI 14** er þunnfljótandi, smýgur vel inn í viðinn og hleypir raka úr viðnum auðveldlega í gegnum sig. Kjörvarabor-

**Áferð:**  
Gagnsæ.

**Efnismeðferð:**  
**KJÖRVARA 14** má bera á flötinn með pensli, svampi eða dýfingu Hugsanlegt umframmagn sem ekki gengur inn í viðinn, skal þurrka af eftir 10-15 mín.

**Þynnir:**  
MÍNERALTERPENTÍNA.

**Hreinsun áhald:**  
MÍNERALTERPENTÍNA.

**Þurrktími:**  
6-8 klst. við 20°C.

**Yfirmálun:**  
Eftir 8-12 klst. breytilegt eftir aðstæðum.

**Þykkt (flæðiseigja):**  
Um 12 sek. (DIN 4; 25°C).

**Eðlismassi:**  
Um 0,88 g/ml (25°C).

**Þurrefni:**  
Um 44% af massa eða 38% af rúmmáli (reiknað).

**Efnisnotkun:**  
Um 0,06-0,10 l/m<sup>2</sup> í umferð, breytilegt eftir gleypni flatar og aðstæðum.

**VOC-efni:** Skv. Reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/e 400 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 400 g/l.



KJÖRVARI 14 er ætlaður á hvers konar við, heflaðan sem óheflaðan, einkum utanhúss þar sem þess er óskað að viðaráferð sjáist.

inn viður hefur ekki áhrif á nærliggjandi gróður og hentar því vel t.d. á tréverk gróðurhúsa.

**Litir:**  
**KJÖRVARI 14** er framleiddur glær og í nokkrum STAÐALLITUM að auki er boðið upp á mikinn fjölda lita með litun á **KJÖRVARA 14** í stofni.