

KÓPAL AKRÝLHÚÐ

Gljástig 25 og 60

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er vatnsþynnt akrýlmálning, með mikla þvottveldni og hylur sérlega vel.

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er gerlavarin, þolir vel rakaálag og hefur mjög góða viðloðun.



KÓPAL AKRÝLHÚÐ er einkum ætluð á vegg í frystihúsum, víða í matvælaðnaði og annarsstaðar þar sem mikið raka- og þvottaálag er til staðar.

Litir:

KÓPAL AKRÝLHÚÐ er framleidd hvít og í stofnum auk þess er boðið upp á sérlitun.

Áferð:

KÓPAL AKRÝLHÚÐ 25: Silkimött
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 60: Gljáandi

Málun:

Með rúllu, pensli eða háþrýstisprautu.

Þynnir og hreinsun áhald:
Vatn.

Þurrktími:

Um 1 klst. við 20°C.

Yfirmálun:

Eftir 4-8 klst., breytilegt eftir aðstæðum.

Gljái:

KÓPAL AKRÝLHÚÐ 25; um 25 (60°)
KÓPAL AKRÝLHÚÐ 60; um 60 (60°)

Þykkt (flæðiseigja):

Um 35 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Eðlismassi:

Um 1,30 g/ml (25°C).

Þurrefni:

Um 53% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað).

Efnisnotkun:

Um 0,10 - 0,12 l/m² í umferð, samsvavar um 40 - 50 µm meðalþurr-filmuþykkt.

Lágmarks vinnsluhitastig:

Um 5°C.

VOC-efni:

Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/b 100g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 40 g/l.

