

JOTAMASTIC 90

GERÐ: JOTAMASTIC 90 er tvíþátta, epoxybundin grunn- og yfirmálning.
NOTKUNARVIÐ: JOTAMASTIC 90 er einkum ætlað til notkunar á handhreinsað eða sandblásið stál bæði ofan og neðan sjólínu.

LITUR: Samkvæmt Multicolor litakerfi.

ÁFERÐ: Hálf gljáandi (35-70).

UNDIRBÚNINGUR: Flöturinn, sem mála á, skal vera þurr og laus við ryk, olfu, feiti og önnur óhreinindi. Ryð og glóðarskel skal hreinsa vandlega af fletinum t.d. með vírburstun, skröpun eða sandblæstri.

EFNISMEDFERÐ: Blöndun efnis(rúmmál): **3,5 hlutar A og 1 hluti B. HRÆRIÐ BLÖNDU VEL SAMAN MEÐ BORVÉL Í 2 MÍNÚTUR FYRIR NOTKUN.** Ófullnægjandi hrærsla dregur úr gæðum málningarfilmu. Mála má með pensli, rúllu eða háþrýstisprautu.

NOTATÍMI WG: Um 45 mínútur við 23°C eftir blöndun hluta A og B.

AÐSTÆÐUR VIÐ MÁLUN WG: Flöturinn skal vera yfir -5°C og 3°C yfir daggarmörkum loftsins meðan á málun stendur.

YFIRMÁLUN WG: Eftir 6 klst. við 10°C breytilegt eftir efnisnotkun, hitastigi og öðrum aðstæðum.

EFNISNOTKUN: 3-8 m²/l í umferð, háð málunaraðferð og aðstæðum.

ÞYNNIR OG HREINSUN ÁHALDA: EPOXYÞYNNIR
VOC-efni: Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru í flokki A/J 500 g/l. Þessi vara inniheldur 213 g/l.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund, sé ósamræmi til staðar skal útgáfa framleiðanda ráða. Mælt er með því að lesa tæknigagnablað (TDS) öryggisblaðið (SDS) og notkunarleiðbeiningar (AG) fyrir notkun þessarar vöru af heimasíðu www.jotun.com

Inniheldur: epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700), 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2, 3-epoxypropane, reaction products with fatty acids, C18-unsatd., dimers, Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd., 2-methylpropan-1-ol, Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, Phenol, methylstyrenated, Phenol, styrenated.

Hætta. H226 - Eldfimir vökvi og gufa. H318 - Veldur alvarlegum augnskaða. H315 - Veldur húðertingu. H317 - Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð. H412 - Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. P280 - Notið hlífðarhanska. Notið augn- eða andlitshlífar. P210 - Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar. P273 - Forðist losun út í umhverfið. P333 + P313 - Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið lækni. P305 + P351 + P338 + P310 - BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni. P403 - Geymist á vel loftræstum stað. P235 - Geymist á köldum stað. P501 - Fargið innihaldi/íláti í samræmi við allar staðbundnar, svæðisbundnar reglugerðir og reglugerðir á landsvísu og alþjóðavísu. Inniheldur epoxyefnisþætti. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

