

UMFERÐARMÁLNING FS01

UMFERÐARMÁLNING er hraðþornandi, leysiefnaþynnt akrýlmálning.

UMFERÐARMÁLNING fæst í ýmsum litum.

Einkum ætluð til veg-merkinga á malbik, olíumöl og steinsteypu

Undirbúningur:

Flöturinn sem mála á, skal vera þurr og laus við ryð, ryk, olú, feiti og önnur óhreinindi. Steypa þarf að vera fullhörðnuð. Nýtt malbik ætti að fá að standa í 6 vikur fyrir málun.

Efnismeðferð:

Fyrir notkun skal hræra vel upp í dósinni. Mála má með sprautu, pensli eða rúllu.

Þynnir og hreinsun áhalda:

ASETON. Má þynna 2-5% til að auðvelda vinnslu við lægra hitastig.

Þurrktími:

Um 25 mín. við 25°C (mv. 350 µm).. Lengri við óhagstæðar aðstæður.

Þykkt (flæðiseigja):

Um 85-95 KU við 25°C.

Eðlismassi:

Um 1,5 -1,6 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.

Þurrefni:

Um 75% af massa, breytilegt eftir lit.

Efnisnotkun:

Um 2,5 – 3,0 m²/l (mv. 350 µm).

Hitastig við málun:

Notist ekki ef hitastig er undir 5°C eða rakastig yfir 80%.

VOC-efni:

Efni fellur ekki undi skilgreiningu reglugerðar 1025/2005.

Athugasemdir:

- Gott er að gera litla prufu til að tryggja að flötur, veður og búnaður sé fullnægjandi miðað við aðstæður.