

ÁLBRONS HITATRAUST



- Gerð:** ÁLBRONS er einspátta hitapolin alkýð málning.
- Notkunar svið:** ÁLBRONS má nota á ýmsa járnhluti, sem verða fyrir hitaálagi upp að 250°C, svo sem útblásturs rör, vélahlutar o.þ.h. ÁLBRONS má einnig nota sem loka umferð utanhúss í alkýðkerfum.
- Eiginleikar:** ÁLBRONS er olíubundin yfirmálning með áflögum, sem þolir hita allt að 250°C. ÁLBRONS flýtur vel og myndar filmu með skærum málmgljáa.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Stofnar:	Nei
Litir:	Álgrár
Gljástig:	Álgljái
Efnisnotkun:	10-18 fermetrar á lítra
Pakkningar:	0,25, 1 og 5 lítrar
Áhöld:	Rúlla, pensill eða háþrýstisprauta.
Þurrktími:	Snertþurrt eftir um 5 klst. við 20°C. Yfirmálun eftir 24 klst. við 20°C og góða loftræstingu.
Eðlismassi:	Um 0,9 g/ml
Þurrefni:	Um 45%
Geymsla:	Geymið í lokuðum umbúðum dimmum og svölum stað.
VOC:	Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/i 500 g/l. Varan inniheldur að hámarki 430 g/l

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund.
Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa,
þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.

VERKLÝSING

- Notkunar aðstæður:** Flöturinn skal ver þurr, yfir 5°C og loftraki skal vera undi 80%. Frestid notkun ef búast má við rigningu eða ef aðstæður eru óhentugar fyrir notkun. Fordist að vinna í beinu sólarljósi.
- Undirbúningur:** Flöturinn, sem mála skal, þarf að vera þurr og laus við ryk, olú, feiti og önnur óhreinindi. Fituhreinsa með tjöruhreinsi. Við endurmálun er mikilvægt að fjarlægja alla gamla lausa málningu. Undirlag skal vera þurrt og hreint fyrir málun.
- Efnismeðferð:** Hræra skal vel upp í dósinni fyrir notkun. Mála má með pensli, sprautu eða rúllu.
- Grunnmálun:**
- (A) Járn ætti að ryðhreinsa vandlega, fjarlægja alla glóðarskel og grunnmála síðan með OXYÐMENJU eða annarri viðeigandi grunnmálningu.
 - (B) Ál og nýtt sínhúðað (galvaniserað) járn þarf að fituhreinsa með tjöruhreinsi og helst að slípa létt fyrir grunnmálun með FJÖLGRUNNI.
 - (C) Veðrað sínhúðað járn skal grunnmála með OXYÐMENJU eða annarri viðeigandi grunnmálningu.
 - (D) Tré er grunnmálað með þynntu ÁLBRONSI.
 - (E) Þar sem hitastig flatarins getur farið yfir 80°C skal annaðhvort grunna með ÁLBRONSI eða velja grunnmálningu með tilliti til þess hitaálags sem flöturinn verður fyrir.
- Þynnir:** MÍNERAL TERPENTÍNA.
- Hreinsun áhalda:** Með MÍNERAL TERPENTÍNU strax eftir notkun. Skafið málningu af áhöldum fyrir hreinsun.
- Athugið:** Eftir opnun skerðist geymsluþol. Notist aðeins við vel loftræstar aðstæður. Skilið tónum umbúðum á næstu endurvinnslustöð.