

PLÚS 4

LÝSING

Gerð:	PLÚS 4 er vatnsþynnanleg plastmálning, sem gefur matta áferð. PLÚS 4 hylur sérlega vel og myndar filmu, sem hefur mikla þvottheldni.
Notkunar-svið:	PLÚS 4 er einkum ætlaður á vegg innanhúss þar sem mattrar áferðar er óskað en hvergi slakað á kröfum um þvottheldni.
Litir:	PLÚS 4 er framleiddur í nokkrum STAÐALLITUM og að auki er boðið upp á fjölda lita með litun.
Áferð:	Mött.

LEIÐBEININGAR

Málun:	Mála má með pensli, rúllu, eða sprautu.
Þynnir og hreinsun áhald:	Vatn.

EÐLISEIGINLEIKAR

Þurrktími:	30-60 mín.við 20°C.
Yfirmálun:	Eftir 4 -8 klst.
Þykkt (flæðiseigja):	Um 50 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).
Gljái:	Um 4 (60°)
Eðlismassi:	Um 1,40 g/ml (25°C), breytilegt eftir lit.
Purrefni:	57% af massa eða um 41% af rúmmáli (reiknað), breytilegt eftir lit.
Efnis-notkun:	Um 0,10 l/m ² í umferð, samsvarar um 40 µ meðalþurrfilmþykkt.
Lágmarks vinnslu-hitastig:	Um 5°C.

VOC-efni: Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC efna fyrir þessa vöru fl. A/a 30 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l.