

PLÚS 2

LÝSING

Gerð:	PLÚS 2 er almött, vatnsþynnanleg, akrýlmálning. PLÚS 2 hylur sérlega vel og gefur mjög jafna áferð.
Notkunar-svið:	PLÚS 2 er sérlega gerð til að mála loft innanhúss og hentar einkar vel þar sem birtan gerir miklar kröfur um jafna áferð.
Litir:	PLÚS 2 er framleidd hvít og auk þess má lita ljósa liti.
Áferð:	Almött.

LEIÐBEININGAR

Málun:	Með pensli, rúllu, eða sprautu.
Varúðar-flokkur:	00-1
Þynnir og hreinsun áhalda:	Vatn.

EÐLISEIGINLEIKAR

Þurrktími:	30-60 mín. við 20°C.
Yfirmálun:	Eftir 4-8 klst.
Þykkt (flæðiseigja):	Um 45 Poise. (Brookfield HA 5/50, 25°C).

Gljái:	Um 2 (60°)
Eðlismassi:	Um 1,54 g/ml (25°C).
Þurrefni:	Um 55% af massa eða um 40% af rúmmáli (reiknað).
Efnis-notkun:	Um 0,10 l/m ² í umferð, samsvarar um 40 µm meðalþurrfilmþykkt.
Lágmarks vinnslu-hitastig:	Um 5°C.