

BRUNETTGRUND SPECIAL

Gerð Glær, tvíþátta, sýruhertur lakkgrunnur.
Notkunarsvið Hentar á flestar viðartegundir.
Eiginleikar Vætir mjög vel og veldur lítilli ýfingu á viðnum.

EÐLISEIGINLEIKAR

Bindiefni	Alkýð- og amínóharpísar.	
Litar- eða fylliefni	--	
Leysiefni	Alkóhól og arómatar.	
Flæðiseigja	13 - 18 sek.	Við 20° C DIN 4
Eðlismassi	0,92	Samkv. SIS staðli.
Þurrefni	32	Massaprósenta
Eldfimifl.	1.2	Samkv. BR.
Geymsluþol	12 mánuðir	
Hitastig við notkun	> 18 °C	Gildir fyrir lakk og loft.

BLÖNDUNARLEIÐBEININGAR

Lökkunaraðferð	Herðir	Rúmm. %	Þynnir	Flæðiseigja	Notatími
Loftsprautun	2750	10	219	13-18 sek.	< 3 dagar
Háþrýstisprautun	2750	10	219	13-18 sek.	< 3 dagar
Dýfing	391	10	219	13-18 sek.	> 10 dagar

HÖRÐNUNARTÍMI

Hitastig °C	20	50	70
Má yfirlakka eftir	30 - 60 mín.	20 - 30 mín.	10 - 20 mín.

ATHUGASEMDIR Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan okkar umráða.