

BERNYL DELUXE 35

DM394

Gerð Glært, tvíþátta, sýruhert lakk.
Notkunarvið Hentar vel á húsgögn og innréttingar.
Eiginleikar Mjög hraðþornandi og er létt í slípun. Gefur lítið formaldehyð frá sérvíð lökkun og hörðnun. Uppfyllir E1 kröfur.

EÐLISEIGINLEIKAR

Bindiefni	Alkýð-, amínóharpísar og nítrósellulósi.	
Litar- eða fylliefni	Mattefni	
Leysiefni	Alkóhól, estrar og glykóletrar.	
Flæðiseigja	85 - 105 sek.	Við 20° C DIN 4
Eðlismassi	0,98 g/ml	Samkv. SIS staðli.
Gljai	35	Samkv. Gardner 60°
Þurrefni	45	Massaprósenta
Eldfimiþl.	1.2	Samkv. BR.
Geymsluþol	12 mánuðir	
Hitastig við notkun	> 18 °C	Gildir fyrir lakk og loft.

BLÖNDUN / NOTKUN

Lökkunaraðferð	Herðir (Rúmm. %)	Þynnir	Flæðiseigja	Notatími	Efnisnotkun: (g/m ²)
Loftsprautun	309 10,0	309 /31	17-25 sek.	2- 3 dagar	70 -100
Háþrýstisprautun	309 10,0	309 /31	25-30 sek.	2- 3 dagar	70 -100
Lakkteppavél	309 10,0	309 /31	30 -40 sek.	2- 3 dagar	80 - 120

HÖRÐNUNARTÍMI

	Hitastig °C	Þurrktími
Loftþornun	20	2 -3 klst.
Hröðuð þornun	35 - 40	30 - 40 mín.

Hitastig má ekki vera yfir 35 °C við stöflun. Uppgefinn tími er leiðbeinandi og háður aðstæðum hverju sinni.

Annað: Viðurinn skal vera vel þússaður. Slípa skal eftir fyrstu umferð til að fjarlægja hugsanlega ýfingu viðarins og til að tryggja örugga viðloðun við næstu umferð.

ÁLAGSPÓL (MÖBELFAKTARESISTENS)

Viðnámsþol flatar eftir lökkun er háð mörgum þáttum t.d.hörðunarhitastigi, tíma, loftræstingu og rakastigi. Samanlagður efnisáburður hefur líka áhrif á viðnámsþolið.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan okkar umráða.