

AKRÝLLAKK 03

- Gerð:** AKRÝLLAKK 03 er vatnsþynnt mött akrýllakkmálning.
- Notkunarsvið:** AKRÝLLAKK 03 er sérlega ætlað á sjónsteypu innanhúss þar sem kröfur eru gerðar til að áferð steinsins haldist sem mest í óbreyttri mynd. Lakkið hentar einnig utandyra eftir meðhöndlun með vatnsfælu.
- Eiginleikar:** AKRÝLLAKK 03 er fremur þunnfljótandi og hentar vel þar sem ekki er óskað eftir mikilli fyllingu á fletinum.
- Varan er samþykkt vara í SCDP í samræmi við gildandi byggingarviðmið (nýbyggingar og endurbætur).

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Stofnar:	Á ekki við
Litir:	Glært
Gljástig:	4 GU (60°)
Efnisnotkun:	8-12 m ² /l
Pakkningar:	10 lítrar
Áhöld:	Rúlla, pensill eða háþrýstisprauta.
Þurrktími:	Snertþurrt eftir um 60 mín. við 20°C. Yfirmálun eftir 4-8 klst. allt eftir aðstæðum.
Eðlismassi:	Um 1,1 g/ml
Þurrefni:	Um 40%
Geymsla:	Geymið í lokuðum umbúðum dimmum og svölum stað. Má ekki frjósa.
VOC:	Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC fyrir þessa vöru fl. A/a 30 g/l (2010). Varan inniheldur að hámarki 1 g/l

VERKLÝSING

Notkunar aðstæður:	Flöturinn skal vera þurr, yfir 5°C og loftraki skal vera undi 80%.
Undirbúningur:	Undirlag skal vera þurrt og hreint fyrir málun. Laust bundið og duftsmitandi yfirborð skal fjarlægja t.d. með slípun. Steinsteypa og múr skulu vera a.m.k. mánaðar gömul. Olú, fitu og önnur óhreinindi skal fjarlægja með hreinsiefnum. Skolið öll hreinsiefnin vel af og látið flötinn þorna vel fyrir málun.
Málun:	Málið eina til tvær umferðir eftir þörfum.
Þynnir:	Vatn, allt að 10% til að auðvelda vinnslu. Ekki skal geyma þynnta málningu.
Hreinsun áhald:	Með volgu vatni strax eftir notkun. Skafið málningu af áhöldum fyrir hreinsun. Notið penslasápu ef málning hefur harðnað í verkfærum.
Athugið:	Eftir opnun minnkar geymsluþol. Full þvottheldni næst eftir 3-4 vikur. Við þvott getur orðið gljáabreyting, til að jafna gljáann getur þurft að þvo allan flötinn. Skilið tómunum umbúðum á næstu endurvinnslustöð.